

## Эмаль XC-119\*эмаль XC-119\* грунт ВЛ+023\* лак XC-76 Грунт-эмаль Interzone 954 (И)



Дніпропетровськ, Україна

Эмаль XC-119\*эмаль XC-119\* грунт ВЛ+023\* лак XC-76  
Грунт-эмаль Interzone 954 (Интерзон 954)

#### Назначение:

Грунт-эмаль Interzone 954 предназначен главным образом для защиты металлоконструкций волновых зон, когда его непрерывное отверждение в условиях погружения под воду делает Interzone 954 идеальным решением для зон приливов и отливов.

#### Свойства:

Грунт Interzone 954 применяется совместно с другими продуктами как часть лакокрасочной «нескользкой» системы для палуб. Так же, как и грунтовки, краски, грунты Interzone 954 выгорают на открытом воздухе.

#### Состав:

Двухкомпонентное, с низким содержанием летучих органических соединений и высоким сухим остатком модифицированное эпоксидное барьерное покрытие, разработанное для долговременной защиты при нанесении в один слой. Продолжает отверждаться при погружении в воду и имеет превосходное катодное сопротивление.

#### Цвет:

Цветовой ряд через хромаскан-систему.

#### Физико-механические свойства:

##### Характеристики Значения

##### Сухой остаток

85% + 3% (зависит от цвета)

##### Типичная толщина

350-500 микрон сухой эквивалент к 412-588 микронам мокрой пленки

##### Теоретический расход

1.70 м<sup>2</sup>/ литр при ТСП 500 микрон и заявленном сухом остатке.

##### Практический расход

С учетом соответствующих факторов потерь

##### Метод нанесения

Безвоздушное распыление, воздушное распыление, кисть, валик

##### Пропорции

4 : 1 по объему

##### Безвоздушное распыление

Рекомендуется. Размер сопла 0.53-0.66 мм, давление жидкости при распылении не менее, чем 176 кг/см<sup>2</sup>

##### Воздушное распыление под давлением

Рекомендуется. Пистолет DeVilbiss MBC или JGA, прижимной резервуар 62, тип жидкостного наконечника – АС.

##### Кисть/Валик

Применимы. Получаемая толщина – 100-150 микрон

##### Рекомендации по применению:

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Покрываемая поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от загрязнений. Грунт-финиш Interzone 954 пригоден для

окрашивания некоторых неповрежденных, старых покрытий.

Нанесение:

Грунт-финиш Interzone 954 может быть погружен под воду в течение 30 минут. Это приведет к осветлению темных цветов, но не повлияет на окончательные антикоррозийные характеристики продукта. Грунт-финиш Interzone 954 с добавлением GMA132 (измельченный кремний) может использоваться как нескользящая система для окрашивания палубы или настила. В этом случае окрашивать следует предварительно загрунтованную поверхность.

Продукт двухкомпонентный. Всегда смешивайте содержимое емкостей в поставляемых пропорциях. После смешивания используйте в пределах указанной жизнеспособности. Последовательность смешивания:

Перемешивают основу электрической мешалкой.

Все содержимое емкости с отвердителем добавляют в Основу и тщательно перемешивают электрической мешалкой.

Максимальная толщина пленки в один слой лучше достигается при использовании безвоздушного распыления. Применение других методов вряд ли позволит получить необходимую толщину пленки. Например, при окрашивании воздушным распылением может потребоваться множество дополнительных движений.

Разбавитель:

Для разбавления используется растворитель International GTA420 (или GTA415), а для очистки инструментов - растворитель International GTA853 (или GTA415).

Меры предосторожности:

Этот продукт предназначен только для профессионального использования на промышленных объектах в соответствии с данными рекомендациями и инструкциями по технике безопасности, которые предоставляются заказчику вместе с краской.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали XC-5226 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**